


**RIDUZIONE CONCENTRICA A SALDARE 3A LUCIDA (Ra < 0,5 μm)**


<b>codice</b>	<b>DN</b>	<b>DN1</b>	<b>F</b>	<b>F1</b>	<b>C</b>	
	<b>inch</b>	<b>inch</b>	<b>mm</b>	<b>mm</b>	<b>mm</b>	<b>kg</b>
5.641.MM.07-B	¾	½	19,05	12,7	25,4	0,15
5.641.MM.11-B	1	¾	25,4	19,05	25,4	0,25
5.641.MM.24-B	1 ½	1	38,1	25,4	50,8	0,15
5.641.MM.44-B	2	1 ½	50,8	38,1	50,8	0,25
5.641.MM.58-B	2 ½	2	63,5	50,8	50,8	0,3
5.641.MM.70-B	3	2 ½	76,1	63,5	50,8	0,4
5.641.MM.76-B	4	3	101,6	76,1	101,6	0,8

<b>codice</b>	<b>DN</b>	<b>DN1</b>	<b>F</b>	<b>F1</b>	<b>C</b>	
	<b>inch</b>	<b>inch</b>	<b>mm</b>	<b>mm</b>	<b>mm</b>	<b>kg</b>
5.642.MM.11-B	1	½	25,4	12,7	33	0,25
5.642.MM.24-B	1 ½	¾	38,1	19,05	35	0,15
5.642.MM.44-B	2	1	50,8	25,4	53	0,25
5.642.MM.58-B	2 ½	1 ½	63,5	38,1	64	0,3
5.642.MM.70-B	3	2	76,1	50,8	55	0,4
5.642.MM.76-B	4	2 ½	101,6	63,5	76	0,4